

# Уље за пренос RAVENOL STF

Синтетички



**1 л**

Чланак:  
**1221105-001**  
Чланак:  
1221105-001-01-999  
Баркод:  
4014835719910



**4 л**

Чланак:  
**1221105-004**  
Чланак:  
1221105-004-01-999  
Баркод:  
4014835719996



**10 л**

Чланак:  
**1221105-010**



**20 л**

Чланак:  
**1221105-020**



**20 л, esobox**

Чланак:  
**1221105-B20**



**60 л**

Чланак:  
**1221105-060**



**60 л, штампано буре**

Чланак:  
**1221105-D60**  
Чланак:  
1221105-D60-01-888  
Баркод:  
4014835719934



**208 л**

Чланак:  
**1221105-208**



## 208 л, штампано буре

Чланак:

**1221105-D28**

Чланак:

1221105-D28-01-888

Баркод:

4014835719903

**RAVENOL STF Synchronmesh Transmission Fluid** – потпуно синтетичко уље за мењаче, произведено у Немачкој на бази ПАО полиалфаолефина са додатком посебног комплекса адитива и инхибитора, који гарантују несметан рад мењача.

**RAVENOL STF Synchronmesh Transmission Fluid** специјално развијено савремено трансмисијско уље за мењаче и дистрибутивне кутије аутомобила концерна GM и Chrysler. Пружа максималну заштиту од хабања у било ком режиму рада.

### **Примена:**

Не користи се за хипоидне трансмисије задњих мостова или са самоблокирајућим диференцијалима (Limited Slip).

Примена **STF Synchronmesh Transmission Fluid** обезбеђује:

- Очување вязкостних карактеристика при најекстремнијим режимима експлоатације
- Одличну отпорност на смицање и одличну топлотну стабилност
- Одличне вискозно-температурне особине
- Високу отпорност на оксидацију
- Добру заштиту од хабања
- Одсуство пене чак и при великим оптерећењима
- Добре перформансе мењача на ниским температурама, врло ниску температуру губитка течности
- Продужени радни век
- Стабилан уљни филм чак и при високим температурама и великим оптерећењима

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	Chrysler MS-9224, Chrysler MS-9417	
Густина на 20°C	842 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Жута	visual
Вискозност на 100°C	7.4 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	36.5 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	175	DIN ISO 2909
Вискозност, Брукфилд на -40°C	8.900 мПа*с	ASTM D2983
Тачка стињавања	-51 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	216 °Ц	DIN EN ISO 2592
Испитивање корозије бакра, на 121°C / 3х	1b	ASTM D130

## Аналоги OEM

### Chrysler

04874465, 05103528EA, 4874465, 04549614, 4874464, 04874464, 04874464AC, 04874464AB, 04549636, 04761526, 04876646, 04874464GC, 04874464GB, 04874464GA, 04874464AA

### General Motors

1052931, 12345577, 9985535, 12345349, 12377916, 9986105, 9985648, 88900333, 88900399, 104014, 104006, 88865624, 88865631, 10953509, 10953465, 88865771, 88865736, 19104982, 19104981

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1221105-001-01-000	4014835718111 2200000024435 4014835629646
10 л	1221105-010-01-999	
20 л	1221105-020-01-999	
60 л	1221105-060-01-888 1221105-060-01-999	
208 л	1221105-208-01-888 1221105-208-01-999	