

# Компресорско уље RAVENOL Kompressorenoel Screw SCR 32

Вискозност: 32W

Минерално уље



**5 л**

Чланак:  
**1330304-005**  
Чланак:  
1330304-005-01-999  
Баркод:  
4014835757158



**20 л**

Чланак:  
**1330304-020**  
Чланак:  
1330304-020-01-999  
Баркод:  
4014835757127



**60 л**

Чланак:  
**1330304-060**



**208 л**

Чланак:  
**1330304-208**  
Чланак:  
1330304-208-01-999  
Баркод:  
4014835757189

RAVENOL Screw Kompressorenöl SCR 32 специјално развијено минерално компресорско уље за вијчане компресоре са повећаним ресурсом за замену и широким опсегом примене у различитим областима индустрије.

Захваљујући добрим вискозно-температурним карактеристикама, обезбеђује отпорност на старење и гарантује заштиту од корозије. Додавање посебног комплекса адитива под екстремним оптерећењима пружа заштиту од хабања. Неутрално у односу на заптивне материјале.

Примена:

Компресорско уље RAVENOL Screw Kompressorenoel SCR 32 је намењено за мазивање и хлађење винтових, осевних и центробежних компресора

Примена Screw Kompressorenöl SCR 32 обезбеђује:

- Висок ниво перформанси
- Одличне вискозно-температурне особине
- Изузетно добру отпорност на старење
- Одлична својства против хабања

- Високу заштиту од корозије
- Неутрално понашање у односу на заптивне материјале

## Карактеристике

| Име                                                       | Значење                 | Ревизија        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Испуњава спецификације                                    | DIN 51524-2             |                 |
| Густина на 20°C                                           | 848 g/cm <sup>3</sup>   | EN ISO 12185    |
| Боја                                                      | Светло жуто             | visual          |
| Вискозност на 100°C                                       | 5.8 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562-1     |
| Вискозност на 40°C                                        | 32.1 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     |
| Индекс вискозности VI                                     | 123                     | DIN ISO 2909    |
| Тачка стињавања                                           | -30 °C                  | DIN ISO 3016    |
| Температура паљења                                        | 224 °C                  | DIN EN ISO 2592 |
| Старење - CCR                                             | 2000 %                  | DIN 51587       |
| Тест за одређивање отпорности на хабање уља за преноснике | 12 %wt.                 | DIN 51354/2     |

## Укинуто паковање

| Паковање | Чланак             | Баркод        |
|----------|--------------------|---------------|
| 5 л      | 1330304-005-01-000 | 4014835654051 |
|          |                    | 2200000019226 |
|          |                    | 2200000020703 |
| 20 л     | 1330304-020-01-000 | 4014835654020 |
| 208 л    | 1330304-208-01-999 |               |
| 208 л    | 1330304-208-01-000 | 2200000048394 |
|          |                    | 4014835654082 |
| 208 л    | 1330304-208-01-000 | 4014835654082 |
|          |                    | 2200000048394 |
|          |                    | 4014835803152 |