

# Вакуумско уље RAVENOL Vakuumumprenoel ISO VG 46

Вискозност: 46

Минерално уље



**1 л**

Чланак:  
**1330705-001**



**5 л**

Чланак:  
**1330705-005**



**20 л**

Чланак:  
**1330705-020**  
Чланак:  
1330705-020-01-999  
Баркод:  
4014835758629



**20 л, есобох**

Чланак:  
**1330705-B20**



**60 л**

Чланак:  
**1330705-060**



**208 л**

Чланак:  
**1330705-208**

**RAVENOL Vakuumumprenoel ISO VG 46** је оптимално легирано минерално вакуумско уље са високим перформансама и широким спектром примене у релевантној области..

Одликује се добрим вискозно-температурним карактеристикама, високом отпорношћу на старење и поузданом заштитом од корозије. Пажљиво одабран пакет адитива пружа одличну заштиту од хабања под супер тешким оптерећењима. Неутрално у односу на заптивне материјале..

**RAVENOL Vakuumpumpenoil ISO VG 46** пкористи се за мазивање вакуумских помпа (пластинчаних помпа, диффузијских помпа, турбонасоса), где је потребна примена минералног уља, као и за мазивање картера

Примена **Vakuumpumpenoil ISO VG 46** обезбеђује:

- висок ниво перформанси
- одличне вискозно-температурне особине
- одличну заштиту од хабања
- врхунску заштиту од корозије
- неутрално понашање у односу на заптивне материјале

## Карактеристике

| Име                          | Значење                                                                                                                                                                                                        | Ревизија        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Испуњава захтеве             | Alcatel 100, Alcatel 119, Alcatel 120, BUSCH VM, BUSCH VMH, Balzers P3, Becker Vakuumpumpen, Beckmann 19, Fisherbrand 19, Hyvac 93055, Kinney Type A, Leybold-Heraeus 175, PVR Rotant, SAVANT SPO-1, Ulvac 100 |                 |
| Испуњава спецификације       | DIN 51506 VC, ISO 6743-3 DVA, ISO 6743-3 DVC                                                                                                                                                                   |                 |
| Густина на 20°C              | 854 г/цм <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                          | EN ISO 12185    |
| Боја                         | Светло жуто                                                                                                                                                                                                    | visual          |
| Вискозност на 100°C          | 7.4 мм <sup>2</sup> /с                                                                                                                                                                                         | DIN 51562-1     |
| Вискозност на 40°C           | 47.2 мм <sup>2</sup> /с                                                                                                                                                                                        | DIN 51562-1     |
| Индекс вискозности VI        | 121                                                                                                                                                                                                            | DIN ISO 2909    |
| Тачка стињавања              | -36 °Ц                                                                                                                                                                                                         | DIN ISO 3016    |
| Температура паљења           | 244 °Ц                                                                                                                                                                                                         | DIN EN ISO 2592 |
| Конрадсонов остатак угљеника | 0.05 %                                                                                                                                                                                                         | DIN 51551       |
| Тачка кључања на 0,01 бар    | 112                                                                                                                                                                                                            | DIN 51757       |
| Засићена пара                | 3 x 10 <sup>-3</sup> bar                                                                                                                                                                                       | DIN 51757       |

## Укинуто паковање

| Паковање | Чланак             | Баркод |
|----------|--------------------|--------|
| 5 л      | 1330705-005-01-999 |        |
| 60 л     | 1330705-060-01-999 |        |
| 208 л    | 1330705-208-01-999 |        |