

Пластична мазива RAVENOL Extreme Pressure Grease EPG 3



1 кг

Чланак:
1340127-001



5 кг

Чланак:
1340127-005



10 кг

Чланак:
1340127-010



15 кг

Чланак:
1340127-015



25 кг

Чланак:
1340127-025
Чланак:
1340127-025-03-000
Баркод:
4014835765375



100 г

Чланак:
1340127-100
Чланак:
1340127-100-04-999
Баркод:
4014835844841



180 кг

Чланак:
1340127-180



200 г

Чланак:
1340127-200



400 г

Чланак:

1340127-400

RAVENOL Extreme Pressure Grease EPG3 - аутомобилско мазиво на минералној бази згуснуто литијум сапуном за клизне лежајеве, котрљајуће лежајеве аутомобила, механизме, уређаје, транспортне јединице, грађевинску опрему итд. Стабилност цурења, заштита од корозије и рђе.

RAVENOL Extreme Pressure Grease EPG3 може се користити као универзална мазива у индустрији и за аутомобиле.

Примена **Extreme Pressure Grease EPG3** обезбеђује:

- универзалну примену за различите врсте технике
- добру отпорност на смицање
- одличну заштиту од хабања
- одличну механичку и хемијску стабилност
- врхунску заштиту од корозије
- одличан отпор старењу
- добро пумпање чак и на ниским температурама

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава спецификације	DIN 51502 KP3K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCEB3	
Боја	Светло браон	visual
Згушњивач	Литијумски сапун	DIN 51757
NLGI-Class	3	DIN 51818
Класификација производа	KP3K-30	DIN 51502
Радна температура	-30 / +120 °Ц	DIN 51825
Радна температура (краткорочно)	130 °Ц	DIN 51757
Пенетрација, 60 циклуса	220-250	ISO 2137
Испитивање заштите од корозије, влажна комора	1	DIN 51802
Тачка капања	180 °Ц	DIN ISO 2176
Испитивање корозије бакра, 120°Ц/24х	1	DIN 51811
Водоотпоран (3 сата/90°Ц)	1-90 °Ц	DIN 51807-1
VKA Оптерећење заваривања	2000 - 2200 Н	DIN 51350-4
Вискозност, кинематичка, на 40°Ц	140 мм²/с	DIN 51562-1

Аналоги OEM

Toyota

0888700201

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
400 г	1340127-400-04-000	